

เค จอยท์

ปูนยิปซัมฉาบรอยต่อ



เค จอยท์

ปูนยิปซัมฉาบรอยต่อ เอนกประสงค์

ข้อมูลทั่วไป

- > เนื้อปูนละเอียด ให้ผิวสัมผัสเรียบเนียนขณะฉาบ
- > เนื้อปูนมีความยืดหยุ่นสามารถป้องกันการแตกร้าว
- > อัตราส่วนผสม 2 ต่อ 1 ช่วยทำให้ประหยัดปูนฉาบได้พื้นที่มากกว่า

ปูนยิปซัมฉาบรอยต่อ คนอฟ

ปูนฉาบรอยต่อ คนอฟ ผลิตจากยิปซัมคุณภาพสูง ใช้ในงานฉาบรอยต่อ และงานฉาบปิดหัวสกรูผลิตเพื่อตอบโจทย์ตอบสนองความต้องการด้านระยะเวลาในการทำงานที่หลากหลาย

ใช้ในงานฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัม งานฉาบปิดหัวสกรูตลอดจนงานซ่อมแซมรอยชำรุดบนพื้นผิวระบบงานยิปซัมทุกประเภท

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ปูนยิปซัมฉาบรอยต่อ คนอฟ

อัตราส่วนผสม (ปูน : น้ำ)	2:1
ระยะเวลาการใช้งานหลังผสมน้ำ	45/60/90/120 นาที
พื้นที่การใช้งาน	70 ตารางเมตร
อายุการใช้งาน (กรณียังไม่เปิดถุง)	9 เดือน

วิธีผสม

โรยปูนในน้ำสะอาดตามอัตราส่วน 2 ส่วนต่อน้ำ 1 ส่วน แล้วทิ้งไว้ 2 นาที จากนั้นกวนให้เข้ากันจนส่วนผสมไม่เป็นเม็ด

ข้อควรระวัง

ไม่ควรใช้ปูนฉาบรอยต่อในอุณหภูมิที่มากกว่า 45 องศาเซลเซียส หรือน้อยกว่า 0 องศาเซลเซียส

การเก็บรักษา

ปิดถุงให้สนิท เก็บในที่แห้ง ห้ามโดนน้ำหรือละอองฝน



Mix Before use
ผสมก่อนใช้งาน
K Joint



Mixing Ratio
อัตราส่วนผสม
โดยประมาณ



Setting Time
(45/60/90/120) minutes
ระยะเวลาการใช้งานหลังผสมน้ำ
(45/60/90/120) นาที



Coverage Area
พื้นที่การใช้งาน



Shelf Life
อายุการเก็บรักษา

ข้อมูลทั่วไป



ผสมง่าย
Easy to mix



ไม่แตกร้าว
No cracks



แรงยึดเกาะสูง
Strong adhesion



ง่ายต่อการขัดเมื่อฉาบเสร็จ
Easy to sand



1 โรยปูนในน้ำสะอาดตามอัตราส่วน 2 ส่วน ต่อ น้ำ 1 ส่วนแล้วทิ้งไว้ 2 นาทีจากนั้นกวนให้เข้ากันจน ส่วนผสมไม่เป็นเม็ด



2 เริ่มฉาบรอยต่อโดยการฉาบด้วยเกรียงเล็ก ก่อนแล้วจึงนำผ้าเทปฉาบรอยต่อลงกับใช้เกรียงฉาบ ซ้ำอีกรอบ จากนั้น ปิวปิดหัวสกรูให้เรียบร้อยแล้ว ทิ้งไว้ให้ปูนแห้งประมาณ 45/60/90/120 นาที ตามความต้องการในการใช้งาน



3 จากนั้นให้เริ่มฉาบเกรียงใหญ่อีก 2 รอบ โดย แต่ละรอบ ทิ้งปูนไว้ให้แห้งประมาณ 120 นาทีหลังจาก ปูนแห้งสนิทให้ขัดด้วยกระดาษทรายและทำความสะอาดพื้นผิวก่อนทาสีทับเป็น ขั้นตอนสุดท้าย



KNAUF THAILAND



ที่ตั้งสำนักงานคนอฟ

บริษัท คนอฟ ยิปซัม (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 598 อาคารคิวเฮ้าส์ เฟลินจิต
ชั้นที่ 9, 18-19 ห้องเลขที่ 9ซีดี 18บีซี และ
19บี ถนนเฟลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

โทร: +66 (0) 2 6896077

แฟกซ์: +66 (0) 2 6896001



ที่ตั้งโรงงานคนอฟ

บริษัท คนอฟ ยิปซัม (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมเหมราช
80 หมู่ 5 ถนนหนองปลากระที่
ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค
จังหวัดสระบุรี 18140 ประเทศไทย

โทร: +66 (0) 36 374526-8

แฟกซ์: +66 (0) 36 374525



ช่องทางออนไลน์

> อีเมล : contact@knauf.co.th

> www.facebook.com/knauf.co.th

> www.knauf.co.th

บริษัท คนอฟ ยิปซัม (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 598 อาคารคิวเฮ้าส์ เฟลินจิต
ชั้นที่ 9, 18-19 ห้องเลขที่ 9ซีดี
18บีซี และ 19บี ถนนเฟลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330
ประเทศไทย

คนอฟ สิงคโปร์
www.knauf.com.sg

คนอฟ อินโดนีเซีย
www.knauf.co.id

คนอฟ เวียดนาม
www.knauf.com.vn

คนอฟ ฟิลิปปินส์
www.knauf.com.ph